

ELANIT TV 190

Lepilo za spajanje transportnih traka
postupkom tople vulkanizacije



Elanit TV 190 je jednokomponentno lepilo izrađeno na bazi prirodnog kaučuka.

Tehničke karakteristike

Izgled	viskozna tečnost crne boje
Viskozitet(2431:2012), Ford Ø4,s	180-360
Suva materije(EN 827), %	15,0 ± 1
Rok trajanja	min 6 meseci na 10±5°C

Namena

Elanit TV 190 se upotrebljava za spajanje i remont gumenih transportnih traka postupkom tople vulkanizacije.

Uputstvo za upotrebu

Lepilo pre upotrebe dobro promešati.

Na površine koje se lepe naneti četkom lepilo u tankom sloju i sušiti min. 20 minuta, nakon toga se nanosi drugi sloj lepila i suši do stepena kada je "lepljiv na dodir", 15 do 20 minuta. Vreme sušenja zavisi od klimatskih uslova i uticaja okoline kao što su temperatura, vlažnost itd. Vulkanizacija se vrši u presama na temperaturi od 150°C±5°C pod određenim pritiskom. Vreme trajanja vulkanizacije zavisi od debljine trake.

Pakovanje

Lepilo se isporučuje u limenoj ambalaži od 3,5 kg

Skladištenje

U originalnom pakovanju na temperaturi od +5°C do +25°C.

Proizvod je zapaljiv.



A. D. ELAN HEMIJSKA INDUSTRIJA, Ljubiše Miodragovića 11, 31300 Prijepolje, Srbija
tel: 00381 (033) 781 350; fax: 00381 (033) 780 005; e-mail: elanprodaja@ptt.rs; www.elan.rs